Nr. 09217 – Nr. 96091
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317834
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Nr. 1305-CPR-0602/03/04
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N $_{DOP}$: 85L3 - PIETRISCO 3/6

Ai sensi del regolamento UE n.305/2011 e al regolamento delegato UE n.574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PIETRISCO 3/6 LIN**
2. Numero di tipo, lotto e serie: **PRODUZIONE ANNO 2025**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla:

   - EN 13043:2002/AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.
Via Cà di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Stabilimento di produzione:
Frazione Linaro - Via Sbago, 19 - 40026 Imola (BO)

5. Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. L' Organismo Notificato: **ICMQ Srl** con codice identificativo n.1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continua del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **n° 1305-CPR-0602.**
8. Valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

Descrizione Petrografica	Composto da granuli poligenici, riferibili prevalentemente a rocce sedimentarie silico-carbonatiche e carbonatiche							
Curva tipica	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	100%	100%	100%	95%
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	35%	1%	0,5%	-	-	-	0,2%

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI GEOMETRICI	EN 13043
Dimensione delle particelle (d/D)	2/6
Categoria di tolleranza (G_{xx})	$G_C85/35$ - $G_{25/15}$
Indice di forma (SI_{xx})	SI_{15}
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	FI_{15}
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{90/1}$
REQUISITI FISICI	EN 13043
Contenuto di fini (f_{xx})	f_1
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	2,63
Assorbimento di acqua (%WA24)	≤ 2
Resistenza alla frammentazione (LA)	LA_{25}
Resistenza alla Levigabilità (PSV)	PSV_{44}
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	AAV_{10}
Resistenza all'Usura (M_{DE})	$M_{DE}25$
Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	100%

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI CHIMICI	EN 13043
Impurezze organiche leggere	m_{LPC} 0,1
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Stabilità delle scorie	NPD
Emissione di radioattività	assente
Rilascio metalli pesanti	assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente

DURABILITA'	EN 13043		EN 13043
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	Durabilità ai pneumatici chiodati	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	Resistenza allo shock termico	$V_{LA}4,1$

10. La prestazione del prodotto: **PIETRISCO 3/6 LIN** è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Presidente
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

Imola, 11.08.2025

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nome Commerciale	**PIETRISCO 3/6**
Descrizione	AGGREGATO GROSSO NATURALE FRANTUMATO

CE

1305

Nr. 09217 – Nr. 96091 Sistema Gestione Qualità ISO 9001

Nr. IT317834 Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931 Sistema Gestione Energia ISO 50001

Sede Legale: Cooperativa Trasporti Imola SCRL –Via Ca' di Guzzo n. 1 – 40026 IMOLA (BO)

Sede Produttiva: Via Zello n. 18 – 40026 IMOLA (BO)

21

Certificato FPC: n. **1305-CPR-0604**	EN 13043:2002/AC:2004	Aggregati per miscele bituminose

N_{DOP}	**85Z3**
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PIETRISCO 3/6 ZEL

Descrizione Petrografica	Composto da granuli poligenici, riferibili prevalentemente a rocce sedimentarie silico-carbonatiche e carbonatiche							
Curva tipica (mm/%)	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	100%	100%	99%	92%
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	40%	5%	1%	-	-	-	0,2%

REQUISITI GEOMETRICI	EN 13043
Dimensione delle particelle (d/D)	2/6
Categoria di tolleranza (G_{xx})	$G_C85/35$ - $G_{25/15}$
Indice di forma (SI_{xx})	SI_{20}
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/10}$
REQUISITI FISICI	EN 13043
Contenuto di fini (f_{xx})	f_1
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	2,65
Assorbimento di acqua (%WA24)	< 2
Resistenza alla frammentazione (LA)	LA_{25}
Resistenza alla Levigabilità (PSV)	PSV_{50}
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	AAV_{10}
Resistenza all'Usura (M_{DE})	$M_{DE}25$
Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	100%

REQUISITI CHIMICI	EN 13043
Impurezze organiche leggere	m_{LPC} 0,1
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Stabilità delle scorie	NPD
Emissione di radioattività	assente
Rilascio metalli pesanti	assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente

DURABILITA'	EN 13043
Durabilità al gelo/disgelo	F_1
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità ai pneumatici chiodati	NPD
Resistenza allo shock termico	$V_{LA}2,6$

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nr. 09217 – Nr. 96091
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317834
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Nr. 1305-CPR-0602/03/04
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N $_{DOP}$: 85Z3 - PIETRISCO 3/6

Ai sensi del regolamento UE n.305/2011 e al regolamento delegato UE n.574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PIETRISCO 3/6 ZEL**
2. Numero di tipo, lotto e serie: **PRODUZIONE ANNO 2025**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla:

   - EN 13043:2002/AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.
Via Cà di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Stabilimento di produzione:
Via Zello, 18 - 40026 Imola (BO)

5. Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. L' Organismo Notificato: **ICMQ Srl** con codice identificativo n.1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continua del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **n° 1305-CPR-0604.**
8. Valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

Descrizione Petrografica	Composto da granuli poligenici, riferibili prevalentemente a rocce sedimentarie silico-carbonatiche e carbonatiche							
Curva tipica	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	100%	100%	99%	92%
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	40%	5%	1%	-	-	-	0,2%

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI GEOMETRICI	EN 13043
Dimensione delle particelle (d/D)	2/6
Categoria di tolleranza (G_{xx})	$G_C85/35$ - $G_{25/15}$
Indice di forma (SI_{xx})	SI_{20}
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/10}$
REQUISITI FISICI	EN 13043
Contenuto di fini (f_{xx})	f_1
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	2,65
Assorbimento di acqua (%WA24)	< 2
Resistenza alla frammentazione (LA)	LA_{25}
Resistenza alla Levigabilità (PSV)	PSV_{50}
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	AAV_{10}
Resistenza all'Usura (M_{DE})	$M_{DE}25$
Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	100%

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI CHIMICI	EN 13043
Impurezze organiche leggere	m_{LPC} 0,1
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Stabilità delle scorie	NPD
Emissione di radioattività	assente
Rilascio metalli pesanti	assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente

DURABILITA'	EN 13043		EN 13043
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	Durabilità ai pneumatici chiodati	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	Resistenza allo shock termico	$V_{LA}2,6$

10. La prestazione del prodotto: **PIETRISCO 3/6 ZEL** è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Presidente
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

Imola, 11.08.2025

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nome Commerciale	**PIETRISCO 3/6**
Descrizione	AGGREGATO GROSSO NATURALE FRANTUMATO

1305

Nr. 09217 – Nr. 96091
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317834
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Sede Legale: Cooperativa Trasporti Imola SCRL –Via Ca' di Guzzo n. 1 – 40026 IMOLA (BO)
Sede Produttiva: Via Sbago n. 19 – Località Linaro, 40026 IMOLA (BO)

21

Certificato FPC: n. **1305-CPR-0602**	EN 13043:2002/AC:2004	Aggregati per miscele bituminose

N_{DOP}	**85L3**
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PIETRISCO 3/6 LIN

Descrizione Petrografica	Composto da granuli poligenici, riferibili prevalentemente a rocce sedimentarie silico-carbonatiche e carbonatiche							
Curva tipica (mm/%)	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	100%	100%	100%	95%
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	35%	1%	0,5%	-	-	-	0,2%

REQUISITI GEOMETRICI	EN 13043
Dimensione delle particelle (d/D)	2/6
Categoria di tolleranza (G_{xx})	$G_C85/35$ - $G_{25/15}$
Indice di forma (SI_{xx})	SI_{15}
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	FI_{15}
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{90/1}$
REQUISITI FISICI	EN 13043
Contenuto di fini (f_{xx})	f_1
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	2,63
Assorbimento di acqua (%WA24)	≤ 2
Resistenza alla frammentazione (LA)	LA_{25}
Resistenza alla Levigabilità (PSV)	PSV_{44}
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV)	AAV_{10}
Resistenza all'Usura (M_{DE})	$M_{DE}25$
Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	100%

REQUISITI CHIMICI	EN 13043
Impurezze organiche leggere	m_{LPC} 0,1
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Stabilità delle scorie	NPD
Emissione di radioattività	assente
Rilascio metalli pesanti	assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	assente
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente

DURABILITA'	EN 13043
Durabilità al gelo/disgelo	F_1
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità ai pneumatici chiodati	NPD
Resistenza allo shock termico	$V_{LA}4,1$

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it